


Granulats : Gravillon 10/20
Péetrographie : Alluvionnaire siliceux
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques
Marquage CE : CE2+ N° de certification: 1165-RPC-2004-G-005



Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme										Catégorie						
10	20	Norme NF P 18-545 Article 10										Code A						
					d/2				d				D	1.4D	2D			
		0.063	0.5	4	5	8	10	12.5	16	20	28	40	f	FI	W			
Etendue e							15			15								
V.S.S.+U		1.8			6		20			100	100		1.80					
V.S.S.		1.5			5		15			99	100	100	1.50					
V.S.I.					0		0			84	98	100						
V.S.I.-U					0		0			79	97							

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.5	4	5	8	10	12.5	16	20	28	40	f	FI	W
Maximum	0.3	0	1	1	4	12	40	90	99	100	100	0.25	8.00	1.1
Xf+1.25xEcart-types	0.2	0	1	1	2	7	33	89	100	100	100	0.17	8.83	1.0
Moyenne Xf	0.1	0	0	0	1	3	21	66	96	100	100	0.11	7.20	0.8
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	0	0	9	43	92	100	100	0.04	5.57	0.6
Minimum	0.0	0	0	0	0	0	4	26	89	100	100	0.04	5.00	0.5
Ecart-type	0.05	0.1	0.2	0.3	0.9	2.6	9.7	18.3	3.2	0.0	0.0	0.051	1.304	0.20

